

### INFORMATIONS PRATIQUES :

- Conditionnement :

Vendu en sac de 25 Kg  
(1 palette de 1.400 t = 56 sacs )

Vente en BIG BAG possible :  
nous consulter



- Couleur du produit :

Suivant teintes Colorithèque Saint-Astier.

- Granulométries TF, F et M
- Marquage CE
- Norme : EN 998.1
- Type : CR
- Classe : CS II
- Conservation & Garantie : - 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine, non ouvert.  
- Responsabilité civile fabricant

- Consommation :

1.6 à 1.7 kg/m<sup>2</sup>

et par mm d'épaisseur

Précautions climatiques :

A travailler entre 5°C et 30°C. Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille de l'application et maintenir humide l'enduit fini pendant 48 heures, par pulvérisations modérées.

MORTIER DE FINITION COLORÉ PRÊT À L'EMPLOI  
POUR LE BATI NEUF ET LA RENOVATION DU  
CONTEMPORAIN



### AVANTAGES PRODUIT :

- 1/ A base de Chaux Naturelle de Saint-Astier
- 2/ Souplesse, onctuosité et maniabilité
- 3/ Facile à mettre en œuvre sur chantier



### COMPOSITION :

Mortier prêt à l'emploi coloré à base de Chaux Hydraulique Naturelle de Saint Astier. Légèrement bâtarde et adjuvanté, il associe les qualités des Chaux Naturelles (respiration, souplesse) aux propriétés de l'adjuvantation moderne (passage en machine facile, rapidité de travail).

### DOMAINE D' UTILISATION :

Mural Intérieur et Extérieur, destiné à la protection et la décoration des façades neuves ou contemporaines.

**Documents de référence : DTU 26.1 / DTU 20.1 et DTU 23.1.**

### SUPPORTS ADMISSIBLES & LIMITES D'EMPLOI :

- Supports ayant été préalablement enduits avec la sous-couche prête à l'emploi : **ASTER** ou INTERCROMEX<sup>®</sup> de Saint-Astier.
- Supports ayant été sous-enduits en mortier bâtarde type BATICHAUX<sup>®</sup>, HOURDEX<sup>®</sup>, TRADIBLANC<sup>®</sup> ou ECOLIANT<sup>®</sup> de Saint-Astier.
- Pour les bétons banchés ayant été débarrassés de toute salissure, **ASTER Color** réaliser un gobetis avec <sup>®</sup> et adjuvanté de 0,7 litre d'ACROFIX par sac (résine d'accrochage), 4 à 6 heures avant l'application finale.

**Sont exclus :** tout sous enduit réalisé en chaux pure seule et supports hourdés et enduits au plâtre.

## PREPARATION DU MORTIER

- Malaxer en bétonnière ou machine à projeter pendant 4 à 5 minutes maximum en ajoutant 4 à 5 litres d'eau par sac.
- Le dosage en eau et le temps de mélange devront être constants.

## APPLICATION

- Humidifier à refus la veille de l'application du produit de finition choisi.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou risque de gel dans les 24 h.
- Eviter d'appliquer les teintes soutenues en dessous de + 8°C pour réduire les risques d'efflorescence (carbonatation).

## FINITIONS

- Finition Grattée : appliquer 10mm pour laisser en place 5 à 7mm après grattage.

- Finition Talochée :

Solution 1 : Appliquer en une couche de 5 à 7mm le produit et talocher dès que ce dernier a un raffermissement suffisant.

Solution 2 : Procéder comme pour la finition Grattée puis faire tomber les grains et talocher à l'éponge.



**IMPORTANT** : Les finitions lissées sont déconseillées. Préférer le mortier de restauration COLORCHAUSABLE® de Saint-Astier pour réaliser ce type de finitions.



## OUTILLAGE

- Pompe à mortier, pot de projection, bétonnière, auge, truelle, taloche, règle, platoir, taloche éponge.
- Pompe à mortier : Pression de réglage à l'eau de 11 à 14 bars.
- Pot de projection : Pression d'air de 3 à 4 bars.

